

Produktbeschreibung:

ALSAN 770 ist ein hochflexibles, schnellhärtendes PMMA Abdichtungsharz für flächige Abdichtungen mit vollflächiger Vlieseinlage.



Einsatzgebiet

ALSAN 770 wird als hochflexibles Abdichtungsharz für flächige Abdichtungen im Dach-, Balkon- und Parkingbereich eingesetzt.

Eigenschaften

- lösemittelfrei
- hinterlaufsicher
- nahtlos
- tieftemperaturflexibel
- schnell reagierend
- elastisch und Rissüberbrückend
- dauerhaft witterungsbeständig
- Nutzungsdauer: W3
- Nutzlast: P1 - P4
- Klimazone: M, S
- Dachneigung: S1 - S4
- Oberflächentemperatur: TL4/TH4
- UV-, hydrolyse-, alkalibeständig
- wurzelfest nach FLL- Prüfverfahren
- Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
- Europäische technische Zulassung nach ETAG 005 mit CE Kennzeichnung
- Harte Bedachung Roof(T1)

Verarbeitungsbedingungen

Temperaturbereich: min 0° C bis max 35° C

Der Untergrund muss trocken sein.

Luftfeuchtigkeit: max 90%

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3° C Delta über dem Taupunkt liegen.

In geschlossenen Räumen ist eine ausreichende Lüftung zu installieren (min 7-fachen Luftaustausch per/h).

Verarbeitung



Vorbereiten des Untergrundes:

Der Untergrund ist gemäß Untergrundtabelle entsprechend vorzubereiten bzw. zu grundieren

Mischen: Vor der Verwendung ist das Harz gründlich aufzurühren.

Teilmengen sind in saubere Mischeimer umzufüllen. Der Katalysator wird klumpenfrei prozentual zur Mischung mit einem langsam laufenden Mischwerk mindestens 2 Minuten lang eingerührt.

Applizieren: ALSAN 770 wird mit der Rolle oder dem Pinsel appliziert. Als Faustformel sollten ca. 2/3 des Harzes unter dem Vlies und 1/3 über dem Vlies „nass in Nass“ appliziert werden.

Vliesüberlappungen sind mindestens 5 cm breit, zwischen den Vliesschichten ist ebenfalls Harz einzubringen.

Reinigen: Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit gründlich mit ALSAN 076 Reiniger gereinigt werden.

Verbrauch

Bei ebenen glatten Flächen
min 2.5 kg/m²

Katalysatordosierung

Tabelle für 10 kg ALSAN 770

Rührzeit min. 2 Minuten

Materialtemperatur in C°	ALSAN 070 Katalysator [g]	ALSAN 070 Katalysator [%]
0	400	4
5	400	4
15	200	2
25	200	2
35	150	1.5

ALSAN 770 Abdichtungsharz

Reaktionszeit (bei 23° C)

Topfzeit: ca. 15 Minuten
Regenfest: ca. 30 Minuten
Überarbeitbar: min 45 Minuten, keine maximale
Überarbeitungszeit
Belastbar: ca. 180 Minuten

Technische Daten

Dichte: 1.25 g/cm³
Wasserdampfdiffusionswiderstand: μ 5130
Sd-Wert: 11 m

Systemzubehör

ALSAN Vlies

Lieferform

10 kg und 25 kg Gebinde in RAL:

7035

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei,
ungeöffnet und ungemischt gelagert, mind. 12
Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der
Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden
werden.
Angebrochene Gebinde sind nur noch begrenzt
lagerstabil und können vorzeitig gelieren. Das
gelierete Produkt darf nicht mehr verwendet werden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie
dem Sicherheitsdatenblatt.
Personenschutz beachten.

Entsorgung

Ausgehärtetes Material kann als Bauschutt entsorgt
werden. Gebinde und Restmaterial sind gesondert
als Sondermüll zu entsorgen.

Hersteller/Werk

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das
entsprechende, von der Soprema Deutschland
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen, dass
die Angaben in anderen Ländern davon abweichen
können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die
Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen
und Erfahrungen im Normalfall.

Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach
bestem Wissen. Die verschiedenartigen
Anforderungen am Objekt unter den
unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen
jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den
Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem
technischen Fortschritt oder der Verbesserung
unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.